

Bona Create – coloration de sols en bois

Fiche technique

Bona Create est une teinte à base d'huile qui donne une belle coloration uniforme au bois. Bona Create est facile à appliquer, avec un temps d'ouverture long, évitant ainsi les risques de traces de raccord. Le produit peut être utilisé avec les finitions en phase aqueuse Bona ou l'huile Bona.

- Mise en oeuvre aisée grâce au temps d'ouverture long
- Parfaite couverture
- Couleurs modernes et fraîches
- Disponible en 9 couleurs intermiscibles
- Contient moins de 10% de solvants
- Sans cobalt

Données techniques

Type	: teinte monocomposante, à base d'huile
Matières solides	: env. 90%
CVO	: max. 100 g/litre
Temps de séchage	: jusqu'à la finition : minimum 24 heures mais pas plus que 72 heures à +20°C/60% h.r.
Outil	: monobrosse, spatule inoxydable
Consommation	: env. 30-40 m ² /litre (selon méthode d'application)
Sécurité	: non classifié
Nettoyage/Disposition	: D'abord enlever les résidus des outils avant de nettoyer avec un minimum de white spirit. Produit séché s'enlève avec acétone. Ne pas évacuer le produit dans les canalisations ni dans les cours d'eau. Les boîtes vides, sans résidus, sont recyclables. Se disposer de boîtes avec résidus liquides selon les réglementations locales.
Inflammable	: oui (voir fiche de sécurité)
Point éclair	: 78°C
Conservation	: 2 ans après date de production dans l'emballage original non ouvert
Stockage/transport	: une température entre minimum +5°C et maximum +25°C
Emballage	: boîte de 1 L (6 boîtes par carton/80 cartons par palette)

Préparation

La surface à traiter doit être égale (p.e. sans rainures), elle doit être poncée soigneusement, être sèche et exempte de toutes traces de poussière, d'huile, de cire ou d'autre salissure. Avant la mise en teinte, il est recommandé de remplir les joints avec le bouche-pores Bona Mix&Fill Plus afin d'éviter tout risque de dégorgement. Le ponçage final devrait être effectué avec une monobrosse au grain 120, suivi d'un égrenage avec un disque-grille 120.

Conseil : pour avoir une teinte plus profonde on peut légèrement mouiller le bois avant d'appliquer la teinte. Humidifier légèrement le sol avec un chiffon ou un rouleau à poils courts et laisser sécher la surface. Ensuite procéder comme indiqué ci-dessus.

Mesure de précaution : Bona Create peut être appliqué sur la plupart de types de bois. Toutefois, les types de bois gras et riche en résine, comme l'Ipé, le Wengé etc. peuvent avoir un effet adverse au niveau d'adhésion. Toujours faire un test d'adhésion.

Schéma de traitement

<u>Système avec vitrificateur:</u>	<u>Système avec huile:</u>
1x Bona Create	1x Bona Create
1x Bona Prime Intense	1x Bona Oil 45 ou Bona Oil 90
2x n'importe quel vitrificateur en phase aqueuse Bona*	

- ★ **Note**: pour obtenir le meilleur résultat avec le Bona Create "Ice", nous conseillons de ne pas faire usage du Bona Prime Intense, mais de finir directement avec Bona Traffic.

Finition



Pure



Ice



Stone



Flora



Aqua



Amber



Earth



Lava



Coal

Ces couleurs sont uniquement à titre indicatif. Elles peuvent montrer des nuances, selon l'écran de votre pc ou selon votre imprimante

Bona®

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com

Bona Create – coloration de sols en bois

Fiche technique

Mode d'emploi

1. Bien remuer la teinte avant application. Procéder à une application homogène et fine avec une monobrosse (100-200 tpm), équipée d'un pad rouge. Verser une petite quantité de la teinte dans l'ouverture centrale du pad. Sur les bords, appliquer le Bona Create manuellement avec un chiffon pour huile Bona ou un pinceau. Comme méthode alternative, on peut appliquer Bona Create sur toute la zone à traiter à l'aide d'une spatule inoxydable.
2. Immédiatement ou dans les 15 minutes après la dernière couche, retirer tout surplus de teinte avec un chiffon coton placé sous le pad. **Note:** pour une bonne adhésion retirer tout surplus de teinte – remplacer les chiffons régulièrement.
3. Laisser sécher pendant minimum 24 heures et maximum 72 heures. Assurer une bonne aération et éviter tout passage sur la surface traitée pendant le temps de séchage. La température dans la pièce ne doit pas passer en dessous de 18°C.

Attention, inflammabilité: Bona Create contient des huiles d'où risque d'autocombustion. Chiffons, pad, éponges, etc. utilisés doivent être conservés dans un seau rempli d'eau ou dans un récipient métallique clos.

4. Quand la surface est sèche, passer à nouveau la monobrosse avec un chiffon coton placé sous un pad propre.
5. Passer avec l'aspirateur ou balayer.
6. La surface peut maintenant être traitée avec un vitrificateur Bona ou une huile Bona.

Traitement avec un vitrificateur Bona

7. Appliquer d'abord une couche de Bona Prime Intense
8. Ensuite appliquer une couche de vernis en phase aqueuse Bona de votre choix
9. Passer la monobrosse avec le Bona Scrad System ou un disque-grille grain 180
10. Appliquer la seconde couche de finition.

Il faut compter 4 à 5 jours pour un séchage absolu et une adhésion totale. Il est important que la surface ne soit soumise à un trafic excessif pendant ce temps.

Traitement avec une huile Bona

7. Appliquer Bona Oil 45 finement et de façon homogène avec une monobrosse (100-200 tpm) équipée d'un chiffon coton placé sous un pad propre, jusqu'à saturation de la surface.

Entretien

Bona Create ne doit dans aucun cas être utilisé comme couche finale. Pour avoir des informations détaillées concernant toute la gamme de produits d'entretien Bona, y compris les nettoyeurs et les outils pour entretien, visitez www.bona.com.

Information importante

L'information reprise dans ce document d'instruction est basée sur notre meilleure connaissance actuelle du produit, sans prétendre à l'exhaustivité.

Préalable à l'application du produit, l'utilisateur est responsable d'en déterminer si les recommandations sont appropriées pour le type de travail envisagé et si le produit est adapté à la situation. Bona ne donne qu'une garantie sur le produit en soi. En cas de doute, toujours faire un test avant d'entamer la mise en œuvre. Avant l'emploi, l'utilisateur doit impérativement lire attentivement et comprendre toutes informations indiquées sur les étiquettes et mentionnées dans les feuilles de sécurité.

Finition



Pure



Ice



Stone



Flora



Aqua



Amber



Earth



Lava



Coal

Ces couleurs sont uniquement à titre indicatif. Elles peuvent montrer des nuances, selon l'écran de votre pc ou selon votre imprimante

Bona®

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com