

Bona Hardwax Oil

Fiche technique

Mélange d'huile et de cire, pour la protection des parquets. Donne l'aspect chaleureux d'un parquet huilé tout en créant une surface résistante aux taches, réparable localement et facile à entretenir. Composition unique formulée sans substances controversées telles que cobalt ou ketoximes. Très peu d'odeur, facile à utiliser, cette huile-cire dure s'applique aussi bien au rouleau, qu'au pinceau ou à la spatule. Laisse respirer le bois, ce qui réduit le risque d'encollage latéral. Idéale pour les parquets avec chauffage au sol.

Si vous souhaitez modifier la couleur de votre parquet, appliquer Bona Craft Oil et/ou Bona Rich Tone avant l'application d'une 1-2 couches de Bona Hard Wax Oil.

- Résistante, ne s'encrasse pas
- Excellente résistance à l'eau
- Couleur chaude et look naturel
- Très faible odeur
- Sans cobalt ni ketoximes (2-butoxime, butoxime, MEKO)

Données techniques

Base:	Huiles et cires végétales durcissantes
Aspect:	Mat ou satiné
Dilution:	Ne pas diluer
Séchage:	- Avant égrenage/seconde couche: 6-8 heures* - Utilisation (légère): 18 heures minimum * * selon les conditions normales 20 °C/60% h.r. Bien ventiler.
Outil d'application:	rouleau mohair à poil court ou pinceau de bonne qualité avec des poils bien serrés
Consommation :	20-24 m ² par litre et par couche.
Nettoyage:	nettoyer les outils avec du white-spirit. Une fois l'huile sèche, retirer à l'acétone.
Sécurité:	Classifié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'information.
Inflammabilité:	Non-inflammable. Risque d'auto-combustion, consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.
Conservation:	3 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport :	température entre au moins +5°C et +25°C maximum
Déchets:	Les emballages et les surplus doivent être régulés en fonction de la législation locale.
Conditionnement:	6 x 1 litre 2 x 2,5 litres (336 pièces par palette) 1 x 10 litres (42 pièces par palette)

Préparation

S'assurer que la surface à traiter soit acclimatée, bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Laisser le produit atteindre la température ambiante et agiter le récipient avant utilisation. Conditions d'utilisation optimales : entre 20-25 ° C et 30-60% d'humidité relative de l'air. Une température élevée et un faible taux d'humidité vont raccourcir le temps de séchage, une température basse et un taux d'humidité élevée allongent le temps de séchage.

Température minimale d'utilisation : +16 ° C.

Bien aérer lors de l'application et du séchage.

Note: Bona Hard Wax Oil peut présenter des problèmes de durcissement sur les essences de bois tropicaux tels que l'ipé, wengé, merbau, etc.... Il est recommandé d'appliquer d'abord une couche d'huile Bona Craft Oil neutre, qu'on laissera sécher avant application de Bona Hard Wax Oil.

Finition



Bona®

BELGIQUE

Bona SA
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59 F: 02/721 17 11
infobelgium@bona.com www.bona.com

FRANCE

Bona France
15A Rue du Pont du Péage
67118 Geispolsheim
T: 03-88 49 18 60 F: 03-88 49 18 69
infofrance@bona.com www.bona.com

Bona Hardwax Oil

Fiche technique

Finition



Préconisation

Option #1
2x Bona Hard Wax Oil

Option #2
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Option #3
1x Bona Tone (Rich ou Nordic)
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Option #4
1x Bona Rich Tone
2x Bona Hard Wax Oil

Pour des parquets soumis à un très fort trafic, appliquer deux couches de Bona Hard Wax Oil, pour une protection accrue contre l'usure.

Mise en oeuvre

Le ponçage final aura été effectué avec un plateau Bona (Quattro ou Multidisc) ou avec un disque-grille grain 120.

1. Appliquer une très fine couche en évitant toute accumulation de produit. Si possible, travailler dans le sens du fil du bois.
2. Laisser sécher au minimum durant 6-8 heures. Bien aérer.
3. Egréner la surface avec Bona Scrad Pad (sans les triangles abrasifs) ou avec les abrasifs Bona Diamond grain 240.
4. Retirer toute trace de poussière, et appliquer une seconde fine couche, de la même manière que la 1ère.
5. Laisser sécher 18 heures minimum avant de soumettre le parquet au trafic (ne pas hésiter à laisser sécher plus longtemps si c'est possible). Bien aérer lors de l'application et du séchage.

Entretien

1. Nettoyer avec le détergent Bona Cleaner. Pour des sols très encrassés, nous recommandons l'utilisation de Bona PowerScrubber avec Bona Deep Clean Solution. Veiller à bien nettoyer, car tout restant de saleté va interférer avec l'application de Bona Hard Wax Oil.
2. Faire un egrénage avec un abrasif Bona Diamond grain 240 ou avec un disque Bona Scrad et un triangle abrasif grain 150.
3. Retirer toute trace de poussière.
4. Appliquer une très fine couche de Bona Hard Wax Oil en évitant toute accumulation de produit. Si possible, travailler dans le sens du fil du bois.
5. Laisser sécher durant la nuit (au minimum 12 heures).

Bona®

BELGIQUE

Bona SA
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59 F: 02/721 17 11
infobelgium@bona.com www.bona.com

FRANCE

Bona France
15A Rue du Pont du Péage
67118 Geispolsheim
T: 03-88 49 18 60 F: 03-88 49 18 69
infofrance@bona.com www.bona.com

Bona Hardwax Oil

Fiche technique

Nettoyage

Nettoyer régulièrement le parquet avec un balai ou l'aspirateur. Lorsque c'est nécessaire, nettoyer avec le détergent Bona Cleaner. (Ne jamais utiliser trop d'eau pour le nettoyage du parquet). Pour les surfaces nécessitant une retouche, il est recommandé d'appliquer une couche de Bona Wax Oil Refresher.

Ponctuellement, afin de protéger le parquet et d'éviter que le bois ne soit endommagé, procéder à une nouvelle application de Bona Hard Wax Oil.

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Finition



Bona®

BELGIQUE

Bona SA
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59 F: 02/721 17 11
infobelgium@bona.com www.bona.com

FRANCE

Bona France
15A Rue du Pont du Péage
67118 Geispolsheim
T: 03-88 49 18 60 F: 03-88 49 18 69
infofrance@bona.com www.bona.com