

# Bona Prime Intense

## Fiche technique

Bona Prime Intense est une couche de fond 100 % polyuréthane en phase aqueuse destinée à être appliquée avant vitrification avec un vernis en phase aqueuse Bona. Bona Prime Intense est facile à utiliser et à égrener, donne un aspect de surface bien garni ainsi qu'une coloration profonde au bois.

- S'utilise avec tous les vitrificateurs en phase aqueuse Bona
- Formulé à partir des mêmes résines que celles contenues dans un vitrificateur de finition polyuréthane
- Viscosité élevée
- Surface bien garnie
- Coloration profonde du bois
- Peut s'égrener avec un disque ou une grille abrasive

### Données Techniques

Consommation	: 1 litre pour 8 m <sup>2</sup> par couche
Temps de séchage	: 1 – 2 heures à température normale (20°C et 60% humidité)
Matières solides	: env. 32%
Conservation	: au moins 1 an après la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert. Protéger du gel.
Stockage/transport	: température > +5°C minimum et < +25°C maximum
Emballage	: Bidon d'1 litre (10 x 1 - 50 cartons/palette) Bidons de 5 litres (3 x 5 - 44 cartons/palette)
Emballage vide	: disposer des restes et bidons vides selon la réglementation locale

### Préparation

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras.

Utiliser le Bona Scrad Système, ou une monobrosse et un disque abrasif grain 120 ou plus fin pour le ponçage final.

### Mode d'emploi

Bien mélanger avant utilisation. L'application se fait avec un nouveau rouleau Bona, en évitant toute accumulation de produit (flaques).

**Note:** La température ambiante et celle du vitrificateur devraient être supérieures à 13°C lors de l'application et du séchage.

Eventuellement procéder à un égrenage avec une monobrosse et le Bona Scrad Système ou avec un disque grain 120 voire plus fin.

Puis, appliquer 2 à 3 couches de vitrificateur en phase aqueuse Bona.

Finition

